BEST AVAILABLE COPY

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05192964

PUBLICATION DATE

03-08-93

APPLICATION DATE

22-01-92

APPLICATION NUMBER

04032746

APPLICANT: KYUSHU HITACHI MAXELL LTD;

INVENTOR: SAKATA EIJI;

INT.CL.


B29C 45/26 B29C 39/02 B29C 39/26

B29C 45/16 G03G 19/00 // B29K105:16

TITLE

PATTERN FORMING METHOD FOR

PLASTIC MOLDED PRODUCT



ABSTRACT :

PURPOSE: To improve mass production capability by forming a pattern simultaneously with molding of a molded product and carrying out a series of works efficiently at a low cost in the method of using magnetic powder as a pattern forming element and forming a pattern such as letters and patterns on the surface of a plastic molded product.

CONSTITUTION: Magnetic powder is mixed into a plastic material to adjust a molding material 4. Said molding material 4 is filled in a molding die 7 in which a magnet 12 forming the desired pattern is embedded and solidified therein, and the pattern is formed on its surface simultaneously with molding, and the pattern is fixed by curing the molding material 4.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19) []本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号

特開平5-192964

(43)公開日 平成5年(1993)8月3日


(51) Int.Cl. ⁵ B 2 9 C 45/26 39/02 39/26 45/16		識別記号	庁内整理番号 7179-4F 2126-4F 2128-4F 7344-4F	FI	技術表示館所
G 0 3 G	19/00			審査請求 未開	求 請求項の数5(全 6 頁) 最終頁に続く
(21)出顧書号		特觀平4-32746		(71)出職人	、 000164461 九州日立マクセル株式会社
(22)出版日		平成4年(1992)1月22日		(72)発明者	福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地 計 二宮 和協 福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地 九 州日立マクセル株式会社内
				(72)発明者	f 帰山 清 福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地 九 州日立マクセル株式会社内
				(72) 発明者	f 坂田 榮二 福岡県田川郡方城町大字伊方4680番地 九 州日立マクセル株式会社内
·				(74)代理人	、 介理士 折寄 武士

(54) 【発明の名称】 プラスチック成形品のパターン表出方法

(57) 【要約】

【目的】 磁性粉をパターン表出要素として、プラスチック成形品の表面に文字や模様などのパターンを形成する方法において、成形品の成形と同時にパターンの形成を行って、一連の作業を低コストで能率よく行えるようにし、量産性を向上する。

【構成】 プラスチック素材中に磁性粉6を掴入して成形材4を調整する。この成形材4を、所領のパターン2を形成するための磁石12が埋め込まれた成形金型7に充填して固化し、成形と同時にその表面にパターン2を形成し、成形材4の硬化によってパターン2の定着を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 成形素材5中に磁性粉6を混入して成形 材4を胸盤し、

所領のパターン2を形成するための磁石12が埋め込ま れた成形金型?に前配成形材4を充填して固化し、

成形品1が固化するまでの間に、成形材4中の磁性粉6 を磁石12の磁力分布状態と一致する状態で凝集させ て、成形品1の表面に所望のパターン2を表出するプラ スチック成形品のパターン表出方法。

【蘭求項2】 溶融した成形素材5に磁性粉6を均一に 10 分散させた後、これを固化してペレット状の成形材 4 を 調整し、

成形材4を射出成形機で成形する請求項1記載のプラス チック成形品のパターン表出方法。

【請求項3】 磁性粉6を含まない成形材4 a を成形金 型7に充填して一次成形品1aを成形し、

一次成形品1aの固化後に成形金型7の少なくとも一部 を移動して二次成形空間9 bを形成し、

二次成形空間9 bに成形材4を充填して固化し、

性粉6を磁石12で凝集して、成形品1の表面に所望の パターン2を表山する請求項1または2記載のプラスチ ック成形品のパターン表出方法。

【酵求項4】 紫外線硬化型樹脂からなる液状の成形素 材5中に磁性粉6を混入して成形材4を開盤し、

成形空間9を間に挟む型の一方に磁石12を埋殺し、他 方の型内表面を含む面壁を透明材からなる型材15で形 成し、

上配成形金型7内に成形材4を充填した後、型材15を 介して紫外線を照射して、磁石12で形成されたパター 30 ン2、および成形金型?に充填された成形材4を囚化定 着する請求項1記載のプラスチック成形品のパターン表 出方法。

【請求項5】 磁性粉6ないしはパインダーに磁性粉6 が分散されたパターン材19を開整し、

所望のパターン2を形成するための磁石12が埋め込ま れた成形金型7のパターン形成箇所に前記パターン材1 9を強布し、

成形金型?に磁性粉6を含まない成形材4aを充填して 固化し、

成形品1の表面に所望のパターン2を表出するプラスチ ック成形品のパターン表出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、射出成形法や注形法 などによって形成されるプラスチック成形品を対象とし て、その表面に文字、配号、模様などの目視できるパタ ーンを形成するためのパターン表出方法に関し、とく に、パターン姿出要素として磁性粉を用いるパターン表 出形盤を対象とする。

[0002]

【従来の技術】この発明に関して、プラスチック成形品 (以下に単に成形品という) の表面に磁性粉を用いて文 字や配号を表出することは公知である(日刊工業新聞社 発行、トリガー、1991年5月号54ページ、立体感 強装技術)。これは、強料中に鱗片状の磁性粉が混入さ れたパターン表出材を調整し、これを成形品の表面に像 布し、成形品の内側に配置した磁石で磁性粉を吸着して 所定のパターンを形成し、その状態のままで溶剤を揮発 乾燥させてパターンを定着する。最後に、表面に透明強 料を塗布して保護被膜を形成する。

2

(00031

【発明が解決しようとする課題】 上記のパターン表出形 態では、印刷されたパターンに比べて、視覚上、違近感 や深み緒に含む立体的なパターンが得られる。しかし、 印刷と同様に、一連の作業を成形品の成形とは別の工程 で行う必要があり、成形品の全体コストが高く付く。さ らに、強料がある程度硬化し、磁性粉の移動が拘束され るまで磁石による吸着を持続する必要があり、成形品の 二次成形品1bが固化するまでの間に、成形材4中の磁 20 成形サイクルに比べてパターン表出処理に長時間を要 し、生産性が低い点に問題があった。こうした理由か ち、従来のパターン表山法は、その適用対象が付加価値 の高い成形品に限られ、汎用成形品への適用が困難であ った。

> 【0004】この発明の目的は、成形品の成形時に同時 にパターン表出処理を行えるようにして、成形からパタ ーン表出に至る一連の作業を低コストで能率よく行える ようにし、汎用成形品にでも無理なく適用できる量産性 に優れたパターン表出法を提供することにある。この発 明の他の目的は、成形金型の磁性粉による損耗を避ける ことができ、金型寿命を向上するのに好適なパターン表 出方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明のパターン表出 方法は、成形案材5中に磁性粉6を混入して成形材4を 調整し、所望のパターン2を形成するための磁石12が 埋め込まれた成形金型?に前配成形材4を充填して固化 し、成形品1が固化するまでの間に、成形材4中の磁性 粉6を磁石12の磁力分布状態と一致する状態で凝集さ 40 せて、成形品1の表面に所望のパターン2を表出するこ とを要件とする。

【0006】具体的には、溶融した成形素材5に磁性粉 6を均一に分散させた後、これを固化してペレット状の 成形材4を開整し、成形材4を射出成形構で成形する。 磁性粉6を含まない成形材4 aを成形金型7に充填して -次成形品1aを成形し、一次成形品1aの固化後に成 形金型7の少なくとも一部を移動して二次成形空間9b を形成し、二次成形空間9bに成形材4を充填して固化 し、二次成形品 1 bが固化するまでの間に、成形材 4 中 50 の磁性粉6を磁石12で凝集して、成形品1の表面に所

-360-

望のパターン2を表出する。さらに、紫外線硬化型樹脂からなる被状の成形素材5中に磁性粉6を混入して成形材4を調整し、成形空間9を間に挟む型の一方に磁石12を埋設し、他方の型内表面を含む面壁を透明材からなる型材16で形成し、上配成形金型7に成形材4を充填した後、型材15を介して紫外線を限射して、磁石12で形成されたパターン2、および成形金型7に充填された成形材4を固化定着する。

【0007】磁性粉 6 ないしはパインダーに磁性粉 6 が分散されたパターン材 19を調整し、所望のパターン2 10を形成するための磁石 12 が埋め込まれた成形金型 7 のパターン形成個所に前記パターン材 19を独布し、成形金型 7 に磁性粉 6 を含まない成形材 4 a を充填して固化し、成形品 1 の表面に所望のパターン 2 を表出する。【0008】

【作用】磁石12が埋め込まれた成形金型7で成形材4 の成形を行うと、成形と同時にパターン2を表出させ、 成形品1の固化と同時に表出されたパターン2の定着を 行うことができる。磁性粉6が均一に分散するペレット 状の成形材4を用いて成形およびパターン表出を行う形 20 盤では、成形金型7に充填された液状の成形材4中にお いて、磁性粉6を均一に分散でき、パターン2をむらな く確実に表出できる。一次成形品1aを成形した後、二 次成形時にパターン2を形成する異材質射出成形法によ れば、磁性粉6を含む成形材4の使用量を少なくして、 磁性粉 6 による成形金型 7 の摩滅度合を減らすことがで きる。成形素材5として紫外線硬化型樹脂を用い、成形 金型 7 に充填した成形材 4 に紫外線を照射して、成形品 1の固化を行う形態では、極く短時間で硬化を完了し て、磁性粉6で形成されたパターン2の固化定着を速や かに行える。磁性粉6を含むパターン材19を成形金型 7のパターン形成個所に塗布した後、通常の成形手順に 従って成形品1を成形し、成形と同時にパターン2を形 成する形盤では、成形材4 a の充填時に成形金型7が磁 性粉6で損耗されることを解消できる。

[0009]

【発明の効果】この発明では、磁性粉6が混入された成形材4を用いて、これを磁石12が埋め込まれた成形を型7に充填し、成形処理とパターン表出処理とを同時に行うようにした。これにより成形からパターン表出に至る一連の作業を一括して行うことができ、磁性粉6を用いた従来のパターン表出方法に比べて、そのコストと時間を大幅に減少して一連の作業を能率よく行えることとなった。とくに、パターン表出処理を成形と同時に行ってその処理コストを低減できるので、汎用成形品であっても、遠近略や深み感に官む立体的なパターン2を無理なく形成でき、大量生産に適したパターン表出方法が得られることとなった。

【0010】異材質射出成形法を利用し、二次成形時に て始めて除々に固化を開始する。この固化が始まるまで 限って磁性粉 6 を含む成形材 4 を充填してパターン2の 50 の間に、成形材 4 中に含まれる磁性粉 6 は、磁石 1 2 の

形成を行う形態では、通常の射出成形法に比べて前記成形材4の使用量をごく少量に限ることができるので、成形材4に含まれる磁性粉6による成形金型7の損耗を抑止でき、金型命命を向上できる点で有利である。さらに、一次成形時の成形材4aの色および材質等の制約が発さないので、デザインが重視される成形品1を成形する場合に都合がよい。さらに、磁性粉6を含むパターン材19を予め成形金型7のパターン形成個所に塗布した後、成形品1の成形を行う形態では、成形材4a中に磁性粉6を混入する必要がないので、磁性粉6による成形金型7の損耗を一掛でき、通常の成形金型と同程度にまで金型寿命を向上できる。

[0011]

【実施例】

(実施例1) 図1ないし図4は本発明に係るパターン表 出方法の実施例1を示す。この実施例では、射出成形法 によって形成された成形品1の外表面に、文字や模様な どのパターン2を形成する場合について説明する。

【0012】図4において、成形品1はヘアードライヤの風刷3を形成する断面半円状の刷分割体であって、その外側面の中央部付近にパターン2が形成してある。成形品1はベレット状の成形材4を原材料にして、これを射出成形機によって成形する。図2に示すように成形材4は、溶酸した成形素材5中に磁性粉6を均等に分散させ、これを細粒状に固化して形成する。成形素材5としては、ABS機脂、AS横脂、スチロール、ボリスチレン、ボリブロビレン、ボリエチレン、ボリアセタール、ボリカーボネイトなどの透明ないしは半透明樹脂を使用でき、これに混入される磁性粉6としては、鱗片状、結晶体状、塊状、繊維状のニッケル、コパルト、鉄系合金などを使用できる。

【0013】成形品1の成形に使用される成形金型7を図1および図3に示す。成形金型7は、鍵型からなる固定金型7Aとコア8を有する可動金型7Bとからなり、阿金型7A・7Bが協同して成形空間9を形成する。固定金型7Aには、成形空間9に露出する状態で融化ペース11が埋め込まれており、その内表面に露出する状態でパターン2を形成するための磁石12を埋め込んで固定する。磁石12は一方の磁極を成形空間9の側に露出させておく。磁化ペース11は、アルミニウム合金や網合金などに代表される非磁性金属材で形成されており、鉄系合金で形成される固定金型7Aに磁石12が直接接当することを遵けるために設けられている。

【0014】上配の成形金型7を射出成形機に取り付けて型締めした後、溶融した成形材4を成形空間9内に加圧允填し、これを固化することによって成形品1の形成とパターン2の形成を同時に行う。成形金型7に充填された成形材4は液状に溶融しており、所定時間を経過して始めて降々に固化を開始する。この固化が始まるまでの関係。成形は4位に含まれる形体の54は一根下1200円に含まれる形体の54は一根下1200円に含まれる形体の54は一根下1200円に

磁力分布に一致する状態で延集する。つまり、均等に分散していた磁性粉6は、各磁石12の露出端面を始端とする磁界に従って粗密状に配列され、成形材4の外表面側にパターン2を形成する。この状態のままで出化が進行すると、磁性粉6は成形材4によって定着されて自由移動が不可能となるので、離型後にも凝集時の配列状態を維持し続けることができる。離型後の成形品1は、パターン2の腐食助止のためにその外面に透明塗料を塗布して保護層を形成しておく。なお、パターン2は磁石12の磁界強度や磁極の配置方によって見え方が異なる。磁性粉6の成形素材5中における配向のし方や分布あるいは凝集密度が様々に変化するからである。そのため、磁界強度および磁極の配置はパターン2の視覚効果を考慮して決める。

5

【0015】以上のように、成形と同時にパターン2の 形成を行うと、別途パターン表出処理を行う必要がない ので、パターン2の形成を低コストで能率よく行える。 さらに、ペレット状の成形材4に予め磁性粉6を混入し ておけば、射出成形機のスクリュー部などで磁性粉6を 混入する場合に比べて、溶融した成形材4中において磁 20 性粉6を均等に分散させることができるので、パターン 2をむらなく確実に形成できる。

【0016】 (実施例2) 図5および図6は成形品1を 異材質射出成形法によって形成するこの発明の実施例2 を示す。この実施例では、磁性粉6を含まない成形材4 aを成形金型7に充填して一次成形品1aを成形し、二 次成形時にパターン2の形成を行う。そのために、固定 全型 7 Aのパターン形成倒所にスライドコア 1 4 を設け ておき、一次成形後にスライドコア14を後退させて二 次成形空間9 bを形成する。磁石12はスライドコア1 4に埋め込んでおく。二次成形空間9bはパターン2を 形成するのに必要な融資があればよく、この実施例では 40 μmとした。二次成形空間9bには磁性粉6を含む 成形材4を充填して関化する。二次成形品1bが固化す るまでの間に、成形材4中の磁性粉6は磁石12で凝集 されてパターン2を形成する。以後は、成形品1を離型 した後、実施例1と同様に透明樹脂によってパターン2 の外面に保護層を形成する。上記のように、二次成形時 に限って磁性粉6を含む成形材4を充填しパターン2を 形成すると、磁性粉6によって成形金型7が損耗するこ 40 とを抑止でき、さらに、成形材4・4mの色や材質を異 ならせることによって、多様なデザインを行える。

【0017】(実施例3)図7は、成形品1を注型法によって形成するこの発明の実施例3を示す。この実施例では、紫外線製化型樹脂からなる液状の成形素材5中に磁性粉6を超入して、磁性粉6が均一に分散する成形材4を調整し、これを成形金型7に注入充填した後、金型内部に紫外線を照射して成形材4を固化し、同時にパターン2の定着を行う。

【0018】成形素材5である紫外線硬化型樹脂は、光 50 出する状態で配置したが、その必要はない。例えば、磁

重合反応性のモノマー、オリゴマー、ポリマーと重合開始剤を混入して形成され、アクリル系、エポキシ系、ウレタン系、不飽和ポリエステル系、塩化ビニルー酢酸共 重合系、スピラック系などの紫外線によって硬化する透明ないしは半透明樹脂を使用できる。

6

【0019】関7において、成形金型7は雌型7Cと雄型7Dとからなり、雌型7Cの型内表面に磁化ペース11を介して磁石12を配置する。さらに、成形空間9に 成出する雄型7Dの側の型内表面を含む面壁を、透明の がラスや透明プラスチック材からなる型材15で形成する。型材15の内面は紫外線の透過を許す金属蒸着膜で 過うことができる。

【0020】上紀の成形金型7を型締めした後、成形空間9に成形材4を注入充填して脱泡を行い、この状態で型材15の外面観から紫外線ランプ16で紫外線を照射し、成形材4の硬化と、磁石12で形成されたパターン2の定着を行う。硬化は敷砂で終了する。この後、成形金型7を割って成形品1を取り出し、そのパターン形成面の傾に透明強料を整布して保護層を形成する。以上のように、紫外線硬化型樹脂を成形素材5とする成形形態では、注型後の硬化を種く短時間で行ってパターン2の固化定着を迅速に行える。

【0021】 (実施例4) 図8はこの発明の実施例4を 示す。これは、透明のパインダーに磁性粉6が分散され、 た被状のパターン材19を調整し、これを成形金型7の パターン形成個所、即ち磁石12の露出面に徐布する。 塗布接直ちに型締めを行い、射出成形法の通常手順に従 って、磁性粉6を含まない成形材48を成形全型7に充 填して固化し、成形品1の表面にパターン2を形成す る。パインダーとしては、低分子エポキシ樹脂と、この 硬化剤としての液状ポリアミドとの組み合わせ、あるい は下塗り塗料として一般的なアクリル樹脂、ビニル樹 脂、2液形ウレタン樹脂、融硬化アミノアルキド樹脂な どが使用でき、これらには体質調料、着色質料、添加 剤、溶剤を含んでもよく、また、成形材 4 a と相溶性を 有する溶融プラスチック材を使用できる。この実施例に よれば、成形材4a中に磁性粉6を混入する必要がない ので、成形材4aの充填時に磁性粉6によって成形金型 7が損耗することを一掃でき、成形金型7の寿命をさら に向上できる。必要に応じて強布するパターン材19の 種類を簡単に変更できるので、例えば透明度や着色度の 異なるパターン材19を使い分けることにより、印象の 異なるパターン2を形成でき、多品種少量生産にもよく

【0022】(別突施例) 磁化ペース11は成形金型7 に対して着脱自在に装着する形態を採ることができ、この場合はパターン2が異なる複数種の磁化ペース11を 交換装着して、同じ成形品1に異なるパターン2を形成 できる。上記の各実施例では磁石12を成形空間9に重

対応できる。

化ペース11の肉壁内に磁石12を埋設し、成形空間9 と磁石12との間を磁化ペース11と一体の薄い肉壁で 隔でてあってもよい。磁石12は電磁石12であっても よく、分割された一対の全型の双方に設けることもでき

る。パターン2を形成するための磁極端どうしが近接す る場合は、その間に非磁性材製のスペーサを介装するこ とが好ましい。

【図画の簡単な説明】

【図1】この発明に係る成形全型の新国図である。

【図2】被状態の成形図を示す説明図である。

【図3】成形全型の原理構造を示す分解斜視図である。

【図4】成形品の一例であるドライヤの側面図である。

【図5】この発明の実施例2に係る成形金型の一次成形 時の新面図である。

【図6】この発明の実施例2に係る成形全型の二次成形 時の斯面図である。

【図7】この発明の実施例3に係る成形金型の新面図で ある。

【図8】この発明の実施例4に係る成形金型の断面図で ある.

【符号の説明】

1 成形品

2 パターン

4 成形材


5 成形素材

6 磁性粉


7 成形金型

12 磁石


[図1]




【図2】




[図3]




[図5]




[図6]



【图7】



【図8】



フロントページの続き

(51) lat. Cl. ¹ // B 2 9 K 105:16

FI

计连支设备的

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.